

- Hoog vaste stofgehalte
- Gebruiksklaar
- Laag verbruik per m², minimale krimp
- Oplosmiddelvrij
- Zeer licht verwerkbaar
- Goed standvermogen van de lijmrillen
- Snelle sterkte opbouw
- Snelle doorharding

PRODUCT

Parketlijm P-D10 is een oplosmiddelvrije, dispersie parketlijm met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor het verlijmen van uitzettingsongevoelig parket op goed absorberende ondergronden en tapisvloeren op houten tussenvloeren.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Vinylacetaat/Ethyleen homopolymeer
Uithardingssysteem	: fysische droging
Kleur	: bruin
Soortelijk gewicht	: 1,48 g/cm ³
Viscositeit	: 57.500 mPa.s.
Open tijd/inlegtijd	: 30 - 45 minuten
Correctietijd tijd	: 25 - 30 minuten
Belastbaar	: min. 24 u (met nagelen)
Belastbaar	: min. 48 u (zonder nagelen)
Schuren na	: min. 24 u (met nagelen)
	: min. 48 u (zonder nagelen)
Afscuifsterkte (DIN281b)	: > 5 N/mm ² hout/hout
Temperatuurbestendigheid	: -20°C tot +70°C (uitgehard)
Vaste stofgehalte	: 78%
Verbruik	: 800 - 1000 g/m ² afhankelijk van de ondergrond en lijmkam
Min. verwerkingstemperatuur	: 15°C

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Parketlijm P-D10 is uitermate geschikt voor het verlijmen van vele soorten houten vloeren zoals mozaïekparket, planken-, of laminaatparket (tot max. 250x50 mm), lamelparket, tapis 6-8 mm (in combinatie met nagelen), meerlaags of kant en klaar parket.

Niet geschikt voor het verlijmen van beuken, vochtgevoelig en exotisch hout. Geschikt voor gebruik op tussenvloeren van hout, spaanplaat of OSB-plaat (icm nagelen).

ONDERGRONDEN

Alvorens het parket gelegd wordt dient de vochtigheid van de ondergrond gemeten te worden. Het resterend vochtgehalte dient hierbij in overeenstemming met de door de vloerproducent voorgeschreven waarde te zijn (doorgaans max. 2% voor cementdekvloeren). Parketlijm P-D10 niet gebruiken op anhydriet-, en magnesiumhoudende ondergronden. Gebruik hiervoor Frencken Parketlijm P-E90. De Parketlijm P-D10 dient aangebracht te worden op een druk- en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond. Onregelmatigheden kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door bijv. schuren of stralen.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

VERWERKING

Parketlijm P-D10 voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. Breng de lijm met behulp van de fijngetande lijmkam N°3 op de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen ca. 30 min. met parket dichtgelegd kan worden. Het parket met een schuivende beweging in de lijm plaatsen en aankloppen met een rubber hamer. Houd bij plaatsing van parket altijd een ruimte van 1 tot 1,5 cm aan tussen de muur, rondom pilaren of uitstekende delen, en het parket.

Eventueel het gelegde parket verzwaren. In het geval van het verlijmen van tapis op een houten ondervloer dan wel tussenvloer dient deze tevens genageld te worden. Na minimaal 48 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden. In het geval van verlijmd en genageld tapis is dit minimaal 24 uur.

Parketlijm P-D10 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van parket en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde lijm kan mechanisch verwijderd worden.

AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWERKING

Het parket dient geacclimatiseerd te zijn en tussen 7 en 11% vocht te bevatten. Voor het verlijmen de volgende ideale omstandigheden in acht nemen:

- relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 75%
- vloertemperatuur tussen 15°C en 20°C
- lijmt temperatuur minimaal 15°C

Om vervorming te voorkomen, het parket in de originele verpakking bewaren tot het moment waarop dit geplaatst gaat worden.



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
145678	Emmer	15 kg	1



The above product information and recommendations are without obligation and are based on extensive tests and measurements and experience. However, the use of new materials, different working methods and other factors which are under Frencken's control prevent Frencken from assuming any liability. If in doubt, please contact our experts.